

BOLETIM T CNICO

METR POLE – TINTA ACR LICA PREMIUM FOSCO COMPLETO

TINTA ACR LICO PREMIUM FOSCO COMPLETO   uma tinta acr lica de alto desempenho e alta durabilidade, que conta com    o antibact ria e antimoho. Indicada para pinturas internas e externas, podendo ser aplicada sobre massa corrida, reboco, fibrocimento, concreto, desde que devidamente preparadas.

Sua f rmula foi especialmente desenvolvida para entregar o desempenho superior em cobertura e lavabilidade suficiente para limpeza de manchas de chocolates, ketchup, caf , refrigerantes, sucos, l pis, caneta hidrogr fica, l pis de cor e batom.

COMPOSI  O B SICA:

Resina acr lica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alif ticos, glic is e tensoativos etoxilados e carboxilados.

CARACTER STICAS E CLASSIFICA  O:

- 2X mais resistente¹
- Elimina 99% bact rias²
- F cil de limpar
- Alto rendimento
- Alta cobertura
- Antimoho³

Metr pole Tinta Acr lica Premium Fosco Completo atende os Termos e defini  es da Norma ABNT NBR 11702 – Item 4.5.12. Tinta Lav vel.

PREPARA  O DA SUPERF CIE:

Antes de aplicar, siga as recomenda  es abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede:

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o p  com pano  mido.
- **Gesso, concreto ou blocos de cimento** - Lixe e elimine o p  com pano  mido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes Metr pole, com exce  o sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Sela gesso Metr pole
- **Com reboco novo** - Aguarde no m nimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o p  com pano  mido. Aplique o Selador Acr lico Metr pole. Caso n o seja poss vel aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes Metr pole
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o p  com pano  mido. Aplique o Fundo Preparador de

Paredes Metrópole.

- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida Metrópole para interior. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema de umidade (**Consultar linha Metrópole Emborrachada**).
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.

OBS: Em topo de muro/fachada deve ser usado o “chapéu de muro” ou rufo com pingadeira para evitar infiltrações, manchamento e/ou deslocamento do produto.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir a quantidade a ser utilizada com até 20% de água limpa e mexer até obter a perfeita homogeneização novamente. Exemplo: Dilua 5 partes de Tinta Acrílica Premium Fosco Completo Metrópole com 1 parte de água potável.



TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4 horas entre demãos e secagem final de 30 dias.

OBS: Somente lavar após 30 dias.

APLICAÇÃO:

É indicado rolo de lã de pelo baixo, Trincha e Pistola. Efetuar primeiramente os recortes antes de aplicar o produto na superfície.

RENDIMENTO:

01 balde de 18L de Tinta Acrílica Premium Fosco Completo METRÓPOLE, possui rendimento acabado de até 150m².

DEMÃOS:

De 2 a 3 demãos. Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e

/ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento.

IMPORTANTE:

Caso ocorra contato com respingos de água ou chuva antes dos 30 dias de cura, poderá ocorrer manchas por extração de solúveis.

Recomenda-se jogar água limpa em abundância imediatamente após contato com a chuva e/ou respingos em toda a superfície, afim de eliminar qualquer escorrimento por extração de solúveis.

Se a pintura continuar apresentando leves manchas, é recomendável uma nova demão de tinta.

(1) Comparado ao item 4.5.3 da norma ABNT 11702 – Acabamento Fosco Premium.

(2) Elimina 99% das bactérias das paredes conforme testes laboratoriais, seguindo a norma OECD 202. Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa.

(3) Apresenta resistência ao crescimento de fungos e mofo. A proteção antimoho tem como finalidade a proteção da tinta seca para conservar sua durabilidade e propriedades estéticas. Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11.702 – tipos 4.5.12 e 4.5.5 e em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2.

TEL: 03125237771

Betim, 12 de maio de 2026.

Rafael Duarte Gontijo – Tintas Metrôpole
Engenheiro Civil - CREA MG - 251004D