

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TINTA EMBORRACHADA METRÓPOLE

INDICAÇÃO:

É um produto que foi desenvolvido para área interna e/ou externa com base acrílica elastomérica, **porém a função impermeabilizante é exclusivamente na área EXTERNA.**

Cobre a superfície com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade, aderência e promove em até 79% menos absorção de calor*, tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Indicado para reboco, concreto, fibrocimento, texturas e galvanizados, lajes, pisos, calhas e telhados.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Copolímero acrílico em dispersão aquosa e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, mofo, gordura e rachaduras. Se houver microfissuras, acima de 0,1 mm, a mesma deverá ser realizado tratamento especial antes da aplicação do produto.

Em reboco novo ou argamassa, iniciar a aplicação da TINTA EMBORRACHADA somente após 30 dias de cura do mesmo (mesmo em reboco novo é necessário retirar toda poeira antes da aplicação).

Para paredes com mofo/infiltrações, sendo elas **NÃO** provenientes da chuva, o problema deverá ser sanado antes da aplicação de qualquer produto.

A limpeza do mofo/lodo deve ser feita da seguinte forma:

- *Com auxílio de uma máquina de pressão e/ou escova de aço e/ou lixa, remover todo o lodo/mofo da superfície.*
- *Aplicar uma solução de 1:1 de água limpa e água sanitária por todo o local e deixe agir por 30 minutos.*
- *Lavar novamente com água em abundância, até remover toda a solução.*
- *Repetir a limpeza quantas vezes for necessário.*

ATENÇÃO:

Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada ou descascando, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço e lixa, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área para retirar todo o pó, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar no mínimo uma (01) demão do FUNDO PREPARADOR DE PAREDE METRÓPOLE e após 4 horas, efetuar o procedimento normal de pintura com a TINTA EMBORRACHADA. Este mesmo procedimento deve ser utilizado após a remoção do mofo/infiltração como demonstrado no parágrafo anterior.

- ***Paredes com pinturas acetinadas, brilho e semibrilho é necessário efetuar o lixamento de toda a superfície para promover uma melhor aderência, logo após limpe o local com pano úmido e somente seco pode iniciar a pintura normalmente.***

DILUIÇÃO:

Recomenda-se que após a preparação da superfície e completa homogeneização do produto, deve-se então diluir:

- 1º Demão: Diluir com 20% de água limpa,
- 2º Demão: Diluir com 10% de água limpa;
- 3º, 4º, 5º e demais demãos sem diluição.

Com intervalos de 4 horas entre demãos.

TEMPO DE SECAGEM / APLICAÇÃO / ACABAMENTO:

- Secagem final em 30 dias, podendo variar de acordo com as condições climáticas;
- Trincha, Rolo de lã, Revolver.
- Para total proteção é necessário seguir as orientações corretas de aplicação no **Campo Observação**.

RENDIMENTO:

Até 250 m² por demão, cada balde de 18L, podendo variar de acordo com o substrato.

OBSERVAÇÃO:

Após aplicação da TINTA EMBORRACHADA, não é recomendado aplicação de outro produto por cima antes do prazo de 1 ano. Caso necessário, deve-se lixar toda a superfície antes de aplicar o novo produto.

- **Aplicação em paredes:** Mínimo de 3 demãos, seguindo a orientação de diluição e preparação da superfície.
- **Aplicação em laje:** A mesma precisa estar com caída de mínimo de 2%. Em caso de trincas ou emendas, o reparo deve ser feito por um profissional antes da aplicação da mesma. É necessário **mínimo de 5 demãos**, aplicando elas intercalando em sentidos diferentes.
- **Aplicação em piso:** A Tinta emborrachada é aplicada sob piso grosso, com mínimo de 3 demãos. Caso a aplicação for por cima de cerâmica, é necessário aplicar o whasprimer para que a mesma tenha aderência no local, desde que cerâmica não esteja se deslocando ou oca. (Não é incolor)
- Não é um produto antiderrapante.
- **Aplicação sobre telhados/galvanizados:** Deve-se lavar o local para remoção de todas as impuras. Nos furos dos parafusos, deve-se aplicar o PU para vedar o local antes de aplicar a tinta emborrachada.
- Tintas de lotes diferentes tendem a apresentar leve diferença na coloração.
- Não continuar pintura no mesmo plano com lotes diferentes, pois poderá apresentar diferença de tonalidade. Caso isso aconteça, deve-se aplicar uma demão do novo lote no plano onde já está pintado e continuar a aplicação normalmente.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

SAC: 031998907771

* Cor branca comparada a cor preta.